

**Normbezeichnung**

EN ISO 2560-A	EN ISO 2560-B	AWS A5.1 / SFA-5.1	AWS A5.1M
E 42 0 RR 1 2	E 4313 A	E6013	E4313

**Eigenschaften und Anwendungsbeispiele**

Sehr geringe Spritzerbildung; selbstabhebende Schlacke; feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff; problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle; bis einschließlich 2,0 mm Ø auch zum Fallnahtschweißen geeignet; hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit; problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen.

**Grundwerkstoffe**

Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPa (60ksi)  
 S235JRG2 - S355J2; Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH; Schiffbaustähle; Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten.  
 ASTM A36 u. A53 Gr. alle; A106 Gr. A, B, C; A135 Gr. A, B; A283 Gr. A, B, C, D; A366; A285 Gr. A, B, C; A500 Gr. A, B, C;  
 A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45; A607 Gr. 45; A668 Gr. A, B; A907 Gr. 30, 33, 36, 40; A935 Gr. 45; A936 Gr. 50; API 5 L Gr. B, X42 - X56

**Richtanalyse**


	C	Si	Mn
Gew.-%	0,08	0,35	0,55

**Mechanische Gütewerte des Schweißgutes - typische Werte (min. Werte)**

Zustand	Dehngrenze $R_{p0.2}$	Zugfestigkeit $R_m$	Dehnung A ( $L_0=5d_0$ )	Kerbschlagarbeit ISO-V KV J
	MPa	MPa	%	20°C
u	420	510	22	60

u unbehandelt

**Verarbeitungshinweise**

	Stromart	DC - / AC	Dimension mm	Strom A
	Elektrodenstempelung	Phoenix Grün T / E 42 0 RR / E 6013		
			2,0 × 250	45 - 65
			2,5 × 350	60 - 100
			3,2 × 350	85 - 140
			3,2 × 450	85 - 140
			4,0 × 350	130 - 200
			4,0 × 450	130 - 200
			5,0 × 450	230 - 300
			6,0 × 450	280 - 370

**Zulassungen**

TÜV (00350), DB (10.014.52), ABS, BV, LR, DNV, CE